



## Kreatív fal

### MŰSZAKI RÉSZLETEK ÉS BIZTONSÁGI FIGYELMESZTETÉSEK

KIADÓSSÁGA: 500 ml/3,5 m<sup>2</sup>



A festék alkalmazása alatt ne használjunk kontaktlencsét. Használjunk munka kesztyűt, vagy védő szemüveget. Ügyeljünk arra hogy a festék ne jöjjön kontaktusba a szemmel, bőrrel vagy a ruházattal. Festék alkalmazása alatt biztosítjuk a szellőzést. Szükség esetén használjunk védő maszkot. A festék alkalmazását nem javasoljuk a terhes nőknek és ugyan úgy nem javasoljuk, hogy a festék alkalmazása alatt jelen legyenek a helységben és ne legyenek jelen a gyerekek, vagy a házi állatok. Tartja be az összes biztonsági információkat a biztonsági levélből es tartja be a javasolt mázolt területet, tehát ne nagytíja a mázolt területet. Ennek következménye lehetne a termék alacsonyabb teljesítménye.



# ACTIVE WALL FESTÉK ALKALMAZÁSA.



Mi előtt megkezdzenék az alkalmazást, hagyjuk a festéket a szoba hőmérsékletnél 24 órát meghonosítani. Ellenző esetben ez befolyásolhatja a végeredményt.

## ELŐKÉSZÜLET

1. a helyes előkészület a siker 90%- ka
2. jelölje meg a mázolt felületet
3. ne lépje át a javasolt területet
4. takarja be az összes olyan felületet amelyeket nem akarjuk befesteni (bútor, szőnyeg, padló stb).
5. ha a legjobb eredményeket akarjuk elérni, akkor nagyon fontos a sima felület . Ha a felület nem teljesen sima, akkor csiszoljuk finom csiszolópapírral (120). A port töröljük tiszta és nedves rongyocskával. Nagyon fontos hogy a festés előtt a fal teljesen száraz és pormentes legyen.
6. ha a fal tisztításához némi tisztító vegyszert használt, ellenőrizze, hogy a falon nem maradtak semmilyen maradékok
7. az ACTIVE WALL festék alkalmazása előtt javasoljuk, hogy használjon alap máz akril vagy latex típusú festékekkel, ugyan olyan színben
8. a festéket akkor alkalmazzuk, amikor az alap máz teljesen száraz



# ALKALMAZÁS

Tökéletesen keverje össze a két összetevőt, úgy hogy beleönti a B összetevőt az A összetevőbe. Aztán tökéletesen keverje a festéket 2 percig. Mázt szükséges alkalmazni azonnal a tökéletes keverés után.

**FIGYELMEZTETÉS:** terméket egy órán belül el kell használni!

A helyes keverő arány: 2 rész A és egy rész B.

## A FESTÉKET NE HÍGÍTJA!

Az alkalmazáshoz mohér festék hengert alacsony szállal javasolunk, de használhat hengert az epoxi felületekhez is. A nehezen elérhető helyekre (sarkak stb.) rendes festő ecsetet használhat.

1. Lassan bemártjuk a hengert a festékbe. Vigyázzunk arra, hogy a hengeren ne legyen túl sok festék. Fölösleges festéket a festő rács segítségével távolítjuk el.
2. A henger egyenletesen legyen befedve a festékkel.
3. A henger segítségével mázoljuk a felületet egyik szélétől a másikra. Festék réteg ne legyen túl vastag, vigyázzunk arra, hogy ne maradjanak festék cseppek, vagy a festék ne folyjon le. Elkészíthetünk inkább két vékony réteget.
4. A festék alkalmazása fokozatos legyen. Egyszerre ne mázoljuk nagyobb mint 1 méternyi felületet.
5. Egy mázolás alatt menjen át hengerrel 10 szer az adott felületen.
6. A mázolt területen nem maradhat egy kicsi rész sem festék nélkül.

# ALKALMAZÁS UTÁN



A festő eszközök tisztításához acetón hígító szert használjon. Távolítsa el a leplező ragasztószalagot.

A mázolt területet hagyjuk tökéletesen kiszáradni. A felület érintésre száraz 2 óra múlva. Ha a felület már tökéletesen száraz, hagyjuk még 5 napig (ideális 7 napig), amíg elkezdjük az írást és a letörölést. Felület letörlési tulajdonsága javulni fog.

